



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

## KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

# MAJESTIK BANDSTIK Taśma uszczelniająca

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

1 | Strona

**WŁAŚCIWOŚCI** Taśma uszczelniająca Bandstik 50 służy do wzmacniania izolacji wodochronnej w łazienkach, basenach, tarasach, a także do wzmacniania odkształconych spoin i szczelin dylatacyjnych. Dwustronnie powlekana - Zabezpiecza Skutecznie przed przenikaniem wody - Zapewnia trwałe połączenie - Jest bardzo elastyczna i wytrzymała na rozciąganie - Nie ulega procesom starzenia - Łączy się z każdym systemem układania płytek

**ZASTOSOWANIE** Służy do wzmacniania elastycznych izolacji w miejscach naroży, krawędzi, w miejscach szczelin dylatacyjnych, przejść rur wraz z odpowiednimi akcesoriami.

Ma zastosowanie głównie tam, gdzie łączymy powierzchnie odkształcalne z nieodkształcalnymi - na połączeniach ściana/ściana, ściana/posadzka. Może być stosowana na podłogach i ścianach, wewnątrz oraz na zewnątrz.

**SPOSÓB UŻYCIA** Taśmę uszczelniającą przykładą się do świeżego materiału uszczelniającego, dociska i przykrywa tym samym materiałem. Tak samo postępuje się z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz z mankietami ściennymi i podłogowymi. W przypadku dylatacji taśmę należy wcisnąć w szczelinę i uformować zagłębienie w kształcie  $\Omega$  zapewniające możliwości odkształceń. Wtedy też nie zaleca się pokrywania całej szerokości taśmy materiałem uszczelniającym, ponieważ pogorszyłoby to jej rozciągliwość.

**UWAGI:** Niniejsza informacja określa zakres stosowania materiału i sposób prowadzenia prac, ale nie może zastąpić zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprócz podanych informacji prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP.

**PRZYGOTOWANIE:** W suchych warunkach.

### DANE TECHNICZNE

Deklarowane właściwości użytkowania:

Szerokość, mm: - części powleczonej - całkowita  $\geq 30 \geq 80$

Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu: - maksymalne naprężenie rozciągające, MPa - wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym, %  $\geq 3,8 \geq 110$

Grubość całkowita, mm 0,61 + 0,90 Masa powierzchniowa, g/m<sup>2</sup>  $\geq 490$

Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h Brak przecieków

Odporność na zmęczenie - badanie w układzie z powłoką hydroizolacyjną przeznaczoną do stosowania m.in. na balkonach i tarasach Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność

Skład: Szerokość całkowita/powlekania: 120mm/70mm Odporność chemiczna dobra

Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C Zużycie: w zależności od potrzeb

### PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania do 12 miesięcy od daty produkcji. Magazynować w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze od +10°C do +25°C.



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU**

**MAJESTIK  
BANDSTIK  
Taśma uszczelniająca**

Data aktualizacji: 07.01.2020  
Wersja: 4

2 | Strona

**OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP** 1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP. 2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić. 3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane. 4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody. 5. Preparat chronić przed dziećmi. 6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu. **UWAGA:** Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby