



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

**MAJESTIK
F16 Klej do folii
paroizolacyjnej**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

1 | Strona

Majestik F16 to profesjonalny klej aerozolowy przeznaczony do mocowania folii paroizolacyjnych oraz membran do profili stalowych (CD, UD, CW, UW) w zabudowach gipsowo- kartonowych, do klejenia folii do betonu lub drewna oraz do klejenia brytów folii pomiędzy sobą.

Majestik F16 znajduje też zastosowanie do mocowania piankowych dylatacji przy wylewkach podłogowych.

- **WYSOCE WYDAJNY - do 100 mb pokrytych klejem profili**
- **SZYBKI PIERWSZY CHWYT - klei już od 30 sekund po aplikacji** (w zależności od temperatury, wilgotności oraz wentylacji otoczenia)
- **FDF SYSTEM – Klei folię do folii**
- **PROFESJONALNY APLIKATOR**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Powierzchnia powinna być sucha, wolna od brudu, smarów oraz jakichkolwiek innych zanieczyszczeń.

WARUNKI DO APLIKACJI:

Optymalna temperatura do klejenia to 10°C, ale **F16 profesjonalny klej do folii paroizolacyjnych** zachowuje swoje właściwości w temperaturze nawet około 0 do +5°C.

Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach w temperaturze od +5 do +40°C.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

**MAJESTIK
F16 Klej do folii
paroizolacyjnej**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

2 | Strona

APLIKACJA:

Wstrząsnąć przed użyciem. Następnie nałożyć klej na profil. Pozostawić do czasu odparowania rozpuszczalnika (15-60 s w zależności od temperatury oraz wilgotności otoczenia).

Natryskiwać klej na profil z odległości około 15 cm. Słabsze naciśnięcie dyszy zwęża strumień kleju. Obrócenie końcówki dyszy zmienia płaszczyznę natrysku (pion/poziom). Przyłożyć folię i docisnąć ją ręką lub gumowym wałkiem. Unikać natryskiwania punktowego i robienia kałuż – wydłuża to czas parowania. Warstwa kleju zachowuje gotowość do klejenia nawet ponad 1 godzinę od natryśnięcia. Folię po przymocowaniu można odkleić i przyłożyć ponownie korygując jej położenie. Nałożenie kleju na obie klejone powierzchnie (profil+folia, folia+folia) wzmacnia spoinę i uniemożliwia korektę. Folie klejone pomiędzy sobą, dla pełnej paroszczelności wymagają zastosowania specjalistycznej taśmy klejącej. **UWAGA - Żeby przykleić folię do ściany należy nanieść co najmniej 2 warstwy kleju na ścianę, 1 warstwę na folię i odczekać 1 minutę na odparowanie rozpuszczalnika.**

MAGAZYNOWANIE

Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, z dala od źródeł ognia, w miejscach suchych i przewiewnych, w temperaturze +5 do +25°C. Chronić przed mrozem. Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji.

UWAGI

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. Nie przekłuwać, ani nie spalać, także po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. Nie palić w czasie rozpylania. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Chronić przed źródłami zapłonu. Chronić przed dziećmi.

Pojemność 500 ml



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
F16 Klej do folii
paroizolacyjnej**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

3 | Strona

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.