



MAJESTIK Sp. z o.o.  
ul. Skarbka z Gór 25C/5  
03-287 Warszawa  
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA  
PRODUKTU

**MAJESTIK  
PLASTOBET  
ZIMOWY**

Data aktualizacji: 07.11.2021  
Wersja: 1

## PLASTOBET ZIMOWY do -10°C

Domieszka do betonu redukująca ilość wody / uplastyczniająca

Stan skupienia            ciecz  
Barwa                      niebieska \*  
Gęstość                    ok.1075  
g/dm<sup>3</sup> Ph                  6,5 - 8,5  
Rozpuszczalność w wodzie - nieograniczona

Dozowanie                zalecane 1-1,5 %            maksymalne 1,5 % masy cementu  
Okres przydatności      1 rok  
Przechowywanie        w szczelnie zamkniętych pojemnikach w temp. 0 – 25 °C  
Zawartość chlorków      8 %  
Zawartość alkaliów      4,5 %

Oddziaływanie korozyjne – zawiera składniki z EN 934-1:2008; załącznik A.2.; tiocyjaniany

Podstawowe oddziaływanie na beton\* w stosunku do wzorca bez domieszki

- redukcja ilości wody zarobowej do 14 %
- obniżenie temperatury zamarzania wody do - 8°C
- wzrost wytrzymałości do 12 % po 28 dniach
- nie zmienia napowietrzenia świeżej mieszanki
- nie zmienia czasu wiązania

Zastosowanie: Plastyfikator **PLASTOBET ZIMOWY** to uniwersalna domieszka redukująca ilość wody / uplastyczniająca do betonu, przeznaczona do produkcji m.in. galanterii betonowej: kostki brukowej, ogrodzeń betonowych; do wylewek z ogrzewaniem podłogowym; do posadzek przemysłowych, jastrychów oraz betonu towarowego w obniżonych temperaturach; do -10°C.

Sposób użycia:

Plastyfikator należy dodawać do wody zarobowej w ilości od 1L do 1,5L na 100kg cementu.

Zalecane dozowanie: 1,5%

Maksymalne dozowanie: 1,5%

**\*Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**