



MAJESTIK Sp. z o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

MAJESTIK STIK U

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

1 | Strona

STIK U – KU PLUS

ZAPRAWA KLEJOWA DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH I ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ W SYSTEMACH DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW NA PODŁOŻA MINERALNE I CERAMICZNE

ZASTOSOWANIE:

ZAPRAWĘ KLEJOWĄ **STIK U** STOSUJE SIĘ DO PRZYKLEJANIA PŁYT STYROPIANOWYCH I ZATAPIANIA SIATKI ZBROJĄCEJ NA PODŁOŻACH MINERALNYCH I CERAMICZNYCH W SYSTEMACH DOCIEPLEŃ. ZAPRAWA ZAWIERA W SWOIM SKŁADZIE WŁÓKNA, DZIĘKI CZEMU POSIADA WYSOKIE WYTRZYMAŁOŚCI I ZAPEWNIĄ EFEKT MIKROZBROJENIA. PRODUKT NADAJE SIĘ RÓWNIEŻ DO STYROPIANÓW GRAFITOWYCH.

WŁAŚCIWOŚCI:

STIK U JEST SUCHĄ MINERALNĄ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ MROZO- I WODOODPORNĄ. CECHUJE JĄ DUŻA ELASTYCZNOŚĆ. WYRÓŻNIA SIĘ BARDZO DOBRĄ URABIALNOŚCIĄ I ŁATWOŚCIĄ FORMOWANIA. ZAPRAWA KLEJOWA **STIK U** MA ZWIĘKSZONĄ PRZYCZEPNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ, KTÓRE STANOWIĄ O JEGO SZCZEGÓLNEJ PRZYDATNOŚCI W SYSTEMIE DOCIEPLEŃ BUDYNKÓW.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

PRZED UŻYCIEM ZAPRAWY CAŁOŚĆ POWIERZCHNI ŚCIANY ZALECA SIĘ ZMYĆ WODĄ POD CIŚNIENIEM. PODŁOŻEM, NA KTÓRYM STOSUJE SIĘ **STIK U** MOŻE BYĆ BETON WSZYSTKICH KLAS, GAZOBETON, SUROWY MUR Z CEGŁY LUB BŁOCKÓW Z BETONU LEKKIEGO ORAZ STABILNY TRADYCYJNY TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY. PODŁOŻE POWINNO BYĆ ODPOWIEDNIO MOCNE I OCZYSZCZONE Z WSZELKICH ZABRUDZEŃ ZMNIEJSZAJĄCYCH PRZYCZEPNOŚĆ.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY:

DO ODMIERZONEJ ILOŚCI WODY WSYPĄC ZAWARTOŚĆ WORKA JEDNOCZEŚNIE MIESZAJĄC MIESZADŁEM WOLNOOBROTOWYM DO UZYSKANIA JEDNOLITEJ KONSYSTENCJI. ODSTAWIĆ NA KILKA MINUT I PONOWNIE PRZEMIESZAĆ. ZAPRAWA JEST PRZYDATNA DO UŻYCIA MAKSYMALNIE 2 GODZINY. NIE NALEŻY STOSOWAĆ ZAPRAWY PRZY ZŁYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH (BEZPOŚREDNIE NASŁONECZNIENIE, OPADY DESZCZU, SILNY WIATR).

SPOSÓB UŻYCIA:

PRZED PRZYKLEJENIEM PŁYTY DO ŚCIANY NALEŻY NANIĘŚĆ NA NIA ZAPRAWĘ KLEJOWĄ **STIK U** TAK, ABY POKRYŁA MIN 60 % POWIERZCHNI PŁYTY. KLEJ POWINIEN BYĆ ROZPROWADZONY NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE PŁYTY ZA POMOCĄ ZĄBKOWANEJ PACY 10/12 METODĄ TZW. PUNKTOWO- KRAWĘDZIOWĄ TZN. PRZY KRAWĘDZI PŁYTY W POSTACI CIĄGŁEJ PRYZMY OBWODOWEJ ORAZ DODATKOWO W POSTACI 6-8 PLACKÓW ROZŁOŻONYCH NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE PŁYTY. WARSTWĘ ZBROJNĄ WYKONUJE SIĘ PACĄ ZĘBATĄ 10/12 POKRYWAJĄC ZEWNĘTRZNĄ STRONĘ IZOLACJI, A NASTĘPNIE NAKŁADA SIĘ SIATKĘ ZBROJĄCĄ W PIONOWYCH PASACH I ZASZPACHLOWUJE NA GŁADKO. PO OKOŁO 3 DNIA SCHNIĘCIA (W SPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH) NALEŻY NAŁOŻYĆ TYNK ZEWNĘTRZNY. PRZED ZIMĄ NALEŻY ZABEZPIECZYĆ NAKŁADAJĄC ŚRODEK GRUNTUJĄCY ZMNIEJSZAJĄCY CHŁONNOŚĆ KLEJU.

ZUŻYCIE:

ŚREDNIE ZUŻYCIE DO PRZYKLEJENIA PŁYT STYROPIANOWYCH WYNOŚI OK. 4,0 KG/M², A WYKORZYSTANIE WARSTWY ZBROJĄCEJ OK. 4,0 KG/M². DOKŁADNE ZUŻYCIE ZALECAMY OKREŚLAĆ NA PODSTAWIE RZECZYWISTEGO ZUŻYCIA NA DANYM OBIEKCIE.

NARZĘDZIA:

WIERTARKA, MIESZADŁO, PACA STALOWA ZĘBATĄ, KIELNIA. NARZĘDZIA NALEŻY CZYSZCZYĆ WODĄ BEZPOŚREDNIO PO ICH UŻYCIU.



MAJESTIK Sp. z .o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
STIK U**

Data aktualizacji: 23.04.2022
Wersja 1

2 | Strona

PRZECHOWYWANIE:

PRZYDATNOŚĆ ZAPRAWY DO UŻYCIA WYNOŚI 6 MIESIĘCY, JEŻELI JEST PRZECHOWYWANA W SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM OPAKOWANIU I SUCHYM POMIESZCZENIU.

DANE TECHNICZNE:

PROPORCJE MIESZANKI: OD 0,20 DO 0,22 L WODY NA 1KG ZAPRAWY OD 5,0 DO 5,5 L NA 25 KG ZAPRAWY
CZAS GOTOWOŚCI DO PRACY: MAKSYMALNIE DO 2 GODZIN OTWARTY CZAS PRACY ZAPRAWĄ: MINIMUM 25
MINUT PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA: MINIMUM 0,25 MPa PRZYCZEPNOŚĆ DO STYROPIANU: MINIMUM 0,08
MPa TEMPERATURA PODŁOŻA: OD + 5°C DO + 25°C TEMPERATURA STOSOWANIA ZAPRAWY: OD + 5°C DO +
25°C GĘSTOŚĆ NASYPOWA ZAPRAWY: 1,6 KG / DM³ SPŁYW ZAPRAWY GOTOWEJ DO PRACY: PONIŻEJ 2 MM
MINIMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY ZAPRAWY: 3 MM MAKSYMALNA GRUBOŚĆ WARSTWY ZAPRAWY: 6 MM

Termin przydatności: 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na etykiecie

Opakowanie: 25 kg

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas stosowania nie jeść, nie pić i nie palić.
3. Miejsce pracy powinno być dobrze wentylowane.
4. W przypadku dostania się preparatu do oczu, przemyć natychmiast dużą ilością wody.
5. Preparat chronić przed dziećmi.
6. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.