



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
TERMOSTIK ROSE
KLEJ
POLIURETANOWY
DO EPS, XPS**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 2

1 | Strona

WŁAŚCIWOŚCI

Pistoletowy klej poliuretanowy, utwardzający się pod wpływem wilgoci, jako materiał do klejenia styropianu: płyty termoizolacyjnej i dekoracyjnych elementów konstrukcyjnych.

Jednoskładnikowy; Utwardzany pod wpływem wilgoci; Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych; Nie powinien być narażony na działanie promieni UV i pokrywany farbą lub tynkiem; Nadaje się do cięcia i malowania po utwardzeniu; Łatwy w stosowaniu, wymaga użycia pistoletu. Nie zatyka pistoletu, gdy aplikacja jest wstrzymana na krótki okres czasu. Wymaga mniej czyszczenia.

ZASTOSOWANIE

Klejenie płyt izolacyjnych, elementów dekoracyjnych, Wypełnienie luk i ubytków

SPOSÓB UŻYCIA

Temperatura aplikacji: min. +5 ° C. Powierzchnia aplikacji musi być solidna, czysta, sucha, wolna od pyłu, oleju i smaru. Jeśli powierzchnia nie jest czysta wtedy zastosuj wodę pod ciśnieniem i zmyj kurz. Powierzchnia musi być nawilżona przed nałożeniem kleju PU. Po przechowywaniu w zimnym miejscu przechować w temperaturze pokojowej przez okres 20 minut. Pojemnik energicznie wstrząsnąć około 30 razy przed użyciem. Dozować klej w 3 centymetrowej wielkości pasek pozostawiając 3 cm przestrzeni na krawędziach paneli izolacyjnych oraz w części środkowej zygzakiem. Jeżeli istnieje ekspozycja na wiatr lub deszcz wtedy użyć siatki. Odczekać 3-4 minuty, a następnie nacisnąć i przytrzymać panel izolacyjny w miejscu ok. 1 min. Panel może być poprawiony w 15-20 min. Po całkowitego utwardzenia (2-3 godziny później) oczyścić nadmiar kleju nożem.

DANE TECHNICZNE

1. Baza chemiczna: Poliuretan
2. Utwardzania: Wilgoć
3. Tworzenie naskórka: < 10 min.
4. Gotowy do cięcia po: < 30 min.
5. Odporność na temperatury: -30 ° C do +80 ° C (utwardzona)
6. Wydajność: 5 - 10 m²
7. Kolory: Blady róż.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.



MAJESTIK Sp. z o.o.
ul. Skarbka z Gór 25C/5
03-287 Warszawa
+48 22 11 00 534

**KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU**

**MAJESTIK
TERMOSTIK ROSE
KLEJ
POLIURETANOWY
DO EPS, XPS**

Data aktualizacji: 07.01.2020
Wersja: 2

2 | Strona

OPAKOWANIE

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA BHP

1. Przestrzegać ogólnych zasad BHP.
2. Podczas wykonywania prac należy stosować sprzęt ochrony osobistej (okulary ochronne, Strona 3 z 3 fartuch, rękawice)
3. W razie wypadku lub wystąpienia dolegliwości należy zabezpieczyć poszkodowanego przed dalszym narażeniem i niezwłocznie zapewnić mu pomoc medyczną.
4. Nie używać preparatu w pobliżu źródeł zapłonu, nie palić w trakcie prac.
5. Nie przebijać, ani nie zgniatać opakowania po zużyciu.
6. Preparat chronić przed dziećmi.
7. Przed użyciem przeczytać etykietę na opakowaniu lub zapoznać się z kartą bezpieczeństwa produktu.

UWAGA:

Zalecenia i wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.